

NÁVOD K POUŽITÍ
- spárovací malty -**SEIFERT®****Použití:**

Spárovací malta SEIFERT je určena ke spárování všech typů lícového zdiva, umělého i přírodního kamene, vápenopískových cihel a jiných materiálů s nasákavostí větší než 3%.

Barva:

Spárovací malta SEIFERT je vyráběna v mnoha barevných odstínech, dle aktuálního vzorníku.

Složení:

Na bázi: -Bílého cementu
-Vápenného hydrátu
-Křemičitého písku
-Modifikujících přísad
-Vodoodpudivých produktů

Balení:

Papírové nepromokavé pytle s uvedením názvu, čísla barvy a původu výrobku, hmotnost 25kg.

Uskladnění:

V neporušených, originálních obalech uložených na dřevěných paletách v suchém prostředí. Spárovací hmotu je možno skladovat max. 1rok.

Návod k použití:

Na 25kg suché malty použijte 3,75l čisté vody.

Míchání: Minimálně 5 minut v míchačce s

postupným přidáváním malty. Konzistence hmoty má být vlhká. Doporučuje se začít s prací až po důkladném vyčištění spár a navlhčení zdi čistou vodou. Spárovací hmotu vtlačit do spár, uhladit spárovačkou nebo hadicí. Po zaspárování a zavadnutí (cca.30min-1hod.) spárovací hmoty v celé ploše očistit zeď lehce smetáčkem od zbytků spárovací hmoty. Maximální doba použití: při 20⁰ 2 hodiny po vymíchání. Po rozmíchání není možné další přidávání vody. Spárování není možné za nepříznivých povětrnostních vlivů a jen při teplotách mezi cca. +5° a +28°.

Spotřeba:

Závisí od hloubky a šířky spáry a od rozměru cihly. Při použití cihly standardních rozměrů, při šířce spáry 10mm a při hloubce 12mm, je spotřeba cca 10 kg/m².

Tvar spáry: